



Balení

- Kartuše 310 ml

Barva

- Stříbrně šedá

Technický list

TL 03.20 Acryl Ducting Seal

Produkt

Jednosložkový plasticko-elastický tmel na bázi akrylátové disperze. Speciálně určený pro ventilace, klimatizace a topení.

Vlastnosti

- Testováno dle DIN EN ISO 846
- Speciálně vyrobeno pro potrubí
- Téměř bez zápachu
- Přetíratelný vodou ředitelnými a syntetickými barvami
- Jednoduchá aplikace a čištění
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Lze aplikovat štětcem
- Pro spáry široké do 10mm platí poměr 1:1 s minimální hloubkou a šířkou 5mm. Pro spáry širší než 10mm: hloubka = šířka vydělena 3 a přičteno 6mm.

Použití

Pouze pro interiéry. Tmelení spár dřevěných podlah. Tmelení spár podlahových lišt, mezi zdívkou a schodištěm.

Technické informace MS UNIFIX

Materiál	Akrylátová disperze		
Konzistence	Tixotropní pasta		
Hustota	g/ml	1,63	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teploty	°C	+5 / +30	
Rychlost nanášení	g/min	700	Při síle 3mm a tlaku 4 Bar
Doba vytvoření povrchové slupky	min	≈7	Při 23°C / 55% rel. vlhkosti
Stékavost	mm	<2	Dle ISO 7390
Pevnost v tahu	MPa	0,46(N/m ²)	
Stékavost	Mm	<2	Dle ISO 7390



Tažnost	%	250	Dle DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,42(N/m m ²	
Přibližná spotřeba	vzorec		$\text{délka spáry[m]} = \frac{\text{obsah[ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka[mm]}}$
Přibližná spotřeba	m	12,9	Pro spáru 4x6mm
Tvrdost dle Shore A (3s)	°	32 ± 3	dle DIN 53 505
Skladovatelnost	měsíce	18	Při teplotě +5 / +25°C

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro trvalé zatížení vodou a použití na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren, živičné podklady a teflon.

Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Porézní podklady před aplikací penetrujte.

Certifikace

DIN EN ISO 846

Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 03.20».

Aktualizace

Aktualizováno dne 10.8.2020.

Vyhotoveno dne 16.11.2016.

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.